



EP TUNNEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Pittura a tempera idrorepellente, molto resinata specifica per pitturazioni segnaletiche interne (tunnel, gallerie, sottopassaggi, ecc.) ad alto riempimento.

COMPOSIZIONE: Pigmenti speciali, cariche inorganiche, additivi vari dispersi in resina sintetica a base di acetato di vinile-etenico in emulsione acquosa,. Resistente alle aggressioni alcaline.

ASPETTO	OPACO SECONDO EN 13300
VISCOSITÀ	TIXOTROPICA
RESIDUO SECCO	68,73 ± 0,5% p/p
PESO SPECIFICO	1,56 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C

COLORE: Bianco puro (RAL 9010), Arancio Sanguigno (RAL 2002), Grigio Chiaro (RAL 7032).

CONFEZIONI: 14 litri.

ESSICAZIONE: Fuori polvere 30 minuti
Secco al tatto 1-2 ore
Secco profondità 5-8 ore

(dati riferiti a 20 °C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione delle idropitture dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura. Il film di pittura acquista tutte le sue proprietà dopo una settimana circa.

DILUZIONE (in volume con acqua potabile)	PENNELLO	RULLO	SPRUZZO
1 [^] MANO	30/40 %	30/40%	35/45 %
2 [^] MANO	20/30%	20/30%	30/40%

Con possibili variazioni in funzione dell'assorbimento del supporto. Non applicare mai con temperatura inferiore a + 5 °C.

SUPPORTO: Prodotto prevalentemente destinato a tinteggiature e decorazioni di superfici interne relative a tunnel, gallerie, sottopassaggi ecc, e per tutti quei supporti che necessitano di alto riempimento, pur mantenendo ottime caratteristiche anche nel normale utilizzo. Le superfici da pitturare dovranno essere sane, pulite e ben asciutte.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI CON IDROPITTURA	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI VECCHI
Togliere eventuali macchie e procedere direttamente alla pitturazione con idropittura	Applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua diluito 1:4 / 1:6 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto	Su supporti vecchi, gesso e supporti sfarinanti applicare preventivamente una mano di fissativo acrilico diluito 1:4 / 1:6 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con apposito stucco

IMPIEGO: Le prestazioni polivalenti di questo prodotto abbinate all'ottima copertura, il grande riempimento e l'ergonomicità d'impiego, ne specificano il suo utilizzo nelle pitturazioni e decorazioni di superfici interne quali gallerie, sottopassaggi, sottoponti, tunnel, ecc.

MAGAZZINAGGIO: 12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i +5 °C e i +35 °C. TEME IL GELO.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI: Per evitare difetti di filmazione, essendo prodotti a base di resina in emulsione acquosa, la temperatura di applicazione deve essere compresa tra i +5 °C e i +35 °C con umidità relativa non superiore al 60/70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento.

A/a Pittura opaca per pareti e soffitti interni. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l di COV.

Le informazioni di questa scheda sono esatte, ma sono senza nostra responsabilità e garanzia,
se non sono sotto nostro controllo le condizioni di impiego.