



FP2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Tempera di buona qualità per interni con buon potere coprente.

COMPOSIZIONE: Pigmenti speciali, cariche inorganiche, additivi vari dispersi in resina sintetica a base di acetato di vinile-etilenico in emulsione.

ASPETTO	OPACO SECONDO EN 13300
VISCOSITÀ'	TIXOTROPICA
RESIDUO SECCO	70,31 ± 0,5% p/p
PESO SPECIFICO	1,67 ± 0,05 g/cm³ a 20 °C

RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA: categoria 4 secondo normativa EN 13300.

POTERE COPRENTE: buon potere coprente classe 3 secondo EN 13300 per una resa di 6/7 m²/l.

COLORE: Bianco, tinte pastello chiare a richiesta.

CONFEZIONI: 14 litri.

ESSICAZIONE: Fuori polvere 30 minuti
Secco al tatto 1-2 ore
Secco profondità 5-8 ore

(dati riferiti a 20 °C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione delle idropitture dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura. Il film di pittura acquista tutte le sue proprietà dopo una settimana circa.

DILUIZIONE (in volume con acqua potabile)	PENNELLO	RULLO	SPRUZZO
1^ MANO	30/40 %	30/40%	35/45 %
2^ MANO	20/30%	20/30%	30/40%

Con possibili variazioni in funzione dell'assorbimento del supporto. Non applicare mai con temperatura inferiore a + 5 °C.

SUPPORTO: Muri interni intonacati, polistirolo, pannelli isolanti, legno truciolato, mattoni, laterizi, eternit, masonite, faesite, cemento, ecc. Su intonaci in gesso, pannelli di cartongesso e supporti vari sfarinanti, applicare preventivamente una mano di isolante fissativo all'acqua. Le superfici da trattare devono essere sane, pulite e ben asciutte.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI CON IDROPITTURA	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI VECCHI
Togliere eventuali macchie e procedere direttamente alla pitturazione con idropittura	Applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua diluito 1:4 / 1:6 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto	Su supporti vecchi, gesso e supporti sfarinanti applicare preventivamente una mano di fissativo acrilico diluito 1:4 / 1:6 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con apposito stucco

IMPIEGO: Pittura a tempera, con buona copertura, facile utilizzo, buon punto di bianco e buon riempimento.

Da un risultato finale uniforme di aspetto opaco e non sfarina nel tempo.

MAGAZZINAGGIO: 12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i +5 °C e i +35 °C. TEME IL GELO!

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI: Per evitare difetti di filmazione, essendo prodotti a base di resina in emulsione acquosa, la temperatura di applicazione deve essere compresa tra i +5 °C e i +35 °C con umidità relativa non superiore al 60/70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento.

A/aPittura opaca per pareti e soffitti interni. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l di COV

Le informazioni di questa scheda sono esatte, ma sono senza nostra responsabilità e garanzia,
se non sono sotto nostro controllo le condizioni di impiego.