

# PRIMER SIL PIG

Primer ai silicati colorato  
3therm | silikaolin

Scheda tecnica  
del: 01 / 01 / 2017  
Revisione Nr. 01 del: 14 / 09 / 2021

## CARATTERISTICHE

- ✓ Sottofondo in silicato di potassio
- ✓ Colorato
- ✓ Fissativo
- ✓ Ancorante
- ✓ Applicabile su qualsiasi superficie



## DATI TECNICI

Formato	Fusti da 5-14 lt – prodotto in liquido
Composizione	Silicato di potassio modificato, additivi stabilizzanti e pigmenti ultrafini ad alta penetrazione
Viscosità	medio bassa
Colore	Paglierino opaco - pigmentato
Aspetto	Liquido lattiginoso
Peso specifico	Min. 1,060 kg/dm <sup>3</sup>
Magazzinaggio	12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5° C e i + 35° C. Teme il gelo
Resa	A seconda dell'assorbenza della superficie, e con diluizione consigliata: 0.15 lt/mq - 14lt sono sufficienti per circa 90 m <sup>2</sup> - 5lt sono sufficienti per circa 35 m <sup>2</sup>

A/c Pittura per pareti esterne di supporto minerale. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010).

**Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l di COV**

## CAMPI DI IMPIEGO

PRIMER SIL PIG per il suo alto potere di penetrazione nel supporto, la sua adesione chimica, la permeabilità al vapore acqueo, e la sua composizione chimica fisicamente affine a quello dei materiali da costruire, ha uno specifico impiego quale fissativo-consolidante nel restauro di vecchie facciate.

## SUPPORTO

Mano di fondo per il trattamento idrorepellente-silicatizzante di supporti minerali come: pietra, muratura, calcestruzzo, intonaci vecchi e nuovi ecc. Non può essere applicato direttamente su pitture di tipo organico (lavabili, pitture a solvente ecc.) le quali devono essere sverniciate prima del trattamento, oppure trattate con una mano di fissativo ancorante ai silicati. Inoltre non applicare mai su gesso, sotto il sole battente, su muro caldo o bagnato. Durante l'applicazione mascherare le zone da non verniciare come stipiti, porte, finestre e pavimentazioni perché i silicati attaccano vetro, metalli, ceramiche, smaltature, verniciature, marmi e granito. Non fare mai miscele con altre pitture a base non minerali.

# PRIMER SIL PIG

Primer ai silicati colorato  
3therm | silikaolin

Scheda tecnica  
del: 01 / 01 / 2017  
Revisione Nr. 01 del: 14 / 09 / 2021

## APPLICAZIONE

Pulire a secco, spazzolare a fondo e togliere la polvere. Applicare il prodotto a pennello, rullo o spruzzo diluendo il prodotto dal 20% fino ad un max di 30% con acqua. Il numero delle mani e la sua diluizione dipende dall'assorbenza, omogenità e struttura del supporto. Per sottofondi sfarinanti o da consolidare applicare una prima mano di prodotto diluito 1:5 con acqua, seguita da una seconda mano diluita 20-30%. Durante l'applicazione mascherare bene le zone da non verniciare. E' indispensabile l'uso di occhiali protettivi.

## ESSICAZIONE

Fuori polvere 6 minuti  
Secco profondità 24-48 ore

(dati riferiti a 20 °C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione delle idropitture dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura. Il film di pittura acquista tutte le sue proprietà dopo una settimana circa.

## SOVRAPPLICAZIONE

8 – 10 ore