

3therm FLEX

MATERASSINO FLESSIBILE IN FIBRA DI LEGNO PER ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE

COMPOSIZIONE

legno di conifera
 poliammide
 fosfato di ammonio (additivo antincendio)

CARATTERISTICHE

densità: 50 kg/m³
 conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,038$ W/mK
 capacità termica specifica (c): 2100 J/kgK

CONSIGLIATO PER

Riempimento pareti a telaio
 Isolamento tetti e controsoffitti
 isolamento nelle contropareti in profili metallici



Richieste C.A.M. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (in accordo con DM 11 gennaio 2017 e s.m.)

Articolo	Caratteristica	Verificato
2.3.5.5	Basse emissioni dei materiali	✓
2.4.1.3	Assenza di sostanze pericolose	✓
2.4.2.4	Sostenibilità e legalità del legno	✓
2.4.2.9	Criteri per gli isolanti termici ed acustici	✓

CERTIFICAZIONI AGGIUNTIVE

- Certificazione europea per protezione foreste PEFC® - Caring for our forests globally
- Certificazione internazionale per protezione foreste FSC® - Forest Stewardship Declaration
- Componente certificato dal Passive House Institute
- Sigillo di qualità Keymark e DIN-Geprüft
- Marcatura europea CE
- Certificato dell' IBR Institut für Baubiologie Rosenheim



Rev. 01.12.2020 - Le informazioni rese corrispondono al nostro attuale stato di conoscenza e a quanto dichiarato dal produttore e dai certificati da esso forniti. Ci riserviamo la modifica di tali termini ed informazioni nel caso di aggiornamenti di nuove normative.