

# PRIMER SILOSAN PIG

Farbige Silikonharz-Grundierung  
3therm | silikaolin

## EIGENSCHAFTEN

- ✓ Grundierung auf Silikonharzbasis
- ✓ Farblich
- ✓ Fixierungsmittel
- ✓ Erhöhte Haftung
- ✓ Anwendbar auf jeder Oberfläche



## TECHNISCHE DATEN

Format	Behälter zu 5-15 L – flüssiges Produkt
Zusammensetzung	Emulsion aus Silikonharz, stabilisierenden Additiven und ultrafeinen Pigmenten mit hoher Penetration, mit Haftvermittlern. Lösungsmittelfrei.
Viskosität	Mittel bis niedrig
Farbe	Transparente - pigmentiert
Optik	Milchige Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht	Min. 1,060 kg/dm <sup>3</sup>
Lagerung	Haltbar für 12 Monate in der angemessen verschlossenen und vor Sonnenlicht geschützt gelagerten Originalverpackung bei einer Temperatur von + 5° C und + 35° C. Empfindlich auf Frost.
Ergiebigkeit	Abhängig von der Aufnahmefähigkeit der Oberfläche und mit empfohlener Verdünnung: 0.15 L/m <sup>2</sup> - 15 L reichen aus für ungefähr 100 m <sup>2</sup> - 5 L reichen aus für ungefähr 35 m <sup>2</sup>

Fixierende Grundierung. Europäischer VOC Grenzwert (Vorgabe 2004/42/CE) für dieses Produkt (Kat. A/h). 50 g/L (2007); 30 g/L (2010). **Dieses Produkt enthält maximal 20 g/L an VOC.**

## CAMPI DI IMPIEGO

PRIMER SILOSAN PIG wird aufgrund seiner optimalen Eindringtiefe in den Untergrund, seiner hervorragenden Alkali-Resistenz und seiner hohen Wasserdampfdurchlässigkeit als Grundierung für die wasserabweisend-konsolidierende Behandlung beim Anstrich mit silikonharzbasierter Fassadenfarbe eingesetzt. Das Produkt ist tiefenwirksam und bildet es keinen absperrenden, Film dank der Verwendung von speziellen ultrafeinen Harzen.

Die oben genannten Daten und Informationen beruhen auf unseren genauen Untersuchungen und Erfahrungen. Da die Benutzung durch Bedingungen beeinflusst werden kann, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen. Wir empfehlen in jedem Fall durch Vorversuche zu prüfen, ob sich das Produkt zur Anwendung eignet.

# PRIMER SILOSAN PIG

Farbige Silikonharz-Grundierung  
3therm | silikaolin

---

## VERLEGUNG

Grundbeschichtung zur wasserabweisenden Behandlung von mineralischen Untergründen wie: Stein, Mauerwerk, Beton, Alt- und Neuputz, usw. Bei neuen Oberflächen ist es unabdingbar, um eine eventuelle Alkalität zu isolieren und die Aufnahme zu vereinheitlichen. Bei Renovierungsarbeiten auf bröckelndem oder nicht sehr kompaktem Putz verbessert es den Zusammenhalt der Wand, blockiert und verstärkt alte, bereits vorhandene Anstriche und schafft so einen kompakten Untergrund, der ideal für das anschließende Auftragen von Veredelungsprodukten ist.

## ANWENDUNG

Mit Pinsel, Rolle oder Druckluft auftragen. Niemals bei Temperaturen unter + 5 °C (Untergrundtemperatur) verarbeiten. Für die Verarbeitung zu 20% mit Wasser verdünnen. Werkzeuge nach Gebrauch sorgfältig mit Wasser reinigen und das Produkt frostgeschützt lagern.

## TROCKNUNG

Trockene Oberfläche: 6 Minuten  
Vollständige Trocknung: 24-48 Stunden

Angaben bezogen auf 20 °C und 65% Luftfeuchtigkeit. Die Trocknungszeiten von Wasserlacken sind stark von den Feuchte- und Temperaturbedingungen abhängig. Die fertige Schicht entfaltet nach ungefähr einer Woche alle Eigenschaften.

## ÜBERSCHICHTUNG

8-10 Stunden