

3therm BEST WOOD FIBRE

Holzfaserflocken zum Einblasen
3therm | insulation

Ausschreibungstext

Vom: 01 / 01 / 2017

Rev. Nr. 01 del: 02 / 02 / 2023

BESCHREIBUNG	MASS - EINHEIT	MENGE	PREIS	BETRAG
<p>Lieferung und Montage, einschließlich Verkleidung, einer Wärme- und Schalldämmung aus 3therm BEST WOOD FIBRE, freistehend, Dichte ca. 28 kg/m³, Einbaudichte Hohlraumfüllung ca. 35-38 kg/m³ bei 0% Setzung, Trockenprodukt, CE zertifiziert nach EN 13171, deklarierte Wärmeleitfähigkeit $\lambda_d = 0,039$ W/mK, Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu = \leq 2$, Wärmekapazität 2. 100 J/kgK, Euro-Brandverhaltensklasse E nach EN 13501, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik DiBt Z-23.15 1828, PEFC Nr.: PEFC/04-31-0355, Certificat NaturePlus Nr. 0104-1112-114-2, EPD LCA-Zertifikat Nr. EPD-HWS-20160105-IAC2-DE.</p> <p>Die Lieferung und Installation erfolgt gemäß den Anweisungen des Herstellers.</p> <p>Vertriebspartner: 3therm GmbH, Schießstandweg 7, 39040 Montan (BZ)</p>	m ²			
Eventuelle Arbeitsstunden	€/Stunde			
Eventuelle Abfallentsorgung und Transport zur Deponie auf Kosten des Kunden				
Dämmung inkl. Öffnungen berechnet				