

3therm NATUREL 140

Im Trockenverfahren hergestellte Holzfaserplatte für Dächer und belüftete Wände
3therm | insulation

Ausschreibungstext

del: 01 / 01 / 2017

Rev. Nr. 01 del: 02 / 02 / 2023

BESCHREIBUNG	MASS - EINHEIT	MENGE	PREIS	BETRAG
<p>Lieferung und Montage der Wärme- und Schalldämmung aus 3therm NATUREL 140 Holzfaserdämmplatten, einlagig, homogen, trockenes Produkt, wasserabweisend, Dichte ca. 110 kg/m³, EG-zertifiziert nach UNI EN 13171, deklarierte Wärmeleitfähigkeit $\lambda_d = 0,041 \text{ W/mK}$, Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu = 3$, Wärmekapazität 2. 100 J/kgK, Euro-Brandreaktionsklasse E nach UNI EN 13501, Materialklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102, Druckfestigkeit $\geq 100 \text{ KPa}$, Wasseraufnahmeklasse WS 1,0.</p> <p>Geliefert und verlegt in einer Lage, trocken.</p> <p>Dicken: von 40 bis 240 mm Kanten: Gerade Kanten</p> <p>Vertriebspartner: 3therm GmbH, Schießstandweg 7, 39040 Montan (BZ)</p>	m²			
Eventuelle Arbeitsstunden	€/Stunde			
Eventuelle Abfallentsorgung und Transport zur Deponie auf Kosten des Kunden				
Dämmung inkl. Öffnungen berechnet				