

# CaSiCLIMA TS

Intonachino di finitura in argilla silicato  
3therm | silikaolin

Voce di capitolato  
del: 02 / 02 / 2023

Revisione Nr. 01 del: 02 / 02 / 2023

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di intonachino di finitura in pasta in argilla-silicato, naturale ed ecosostenibile, traspirante, antistatico, <b>3therm CaSiCLIMA TS</b>. Per la sua natura minerale ad adesione chimica, rivoluziona il concetto di adesione al supporto, penetrando profondamente nelle porosità del muro per poi reagire con i suoi componenti e formare un insieme "silicatizzante" unico ed indissolubile. Il prodotto non forma pellicola evitando così fenomeni di distacco e sfogliamento, assicura una permeabilità al vapore acqueo grazie alla sua struttura microcristallina della stessa porosità del muro, pur garantendo ottima resistenza all'abrasione. Elasticità e durezza sono accoppiate in massimo grado con vasta scelta di colori non alterabili nel tempo.</p> <p>Prodotto pronto all'uso, stendere con spatola inox uno strato di rivestimento dallo spessore pari a quello dei granellini in esso contenuti. Ripassare con spatola di taglio per asportare eventuale eccesso di materiale. Dopo lieve appassitura ripassare con spatola in plastica con movimenti rotatori per compattare, uniformare e realizzare l'effetto ad intonaco pieno. Non operare mai con temperature inferiori a + 5 °C. Proteggere dal gelo, dalla pioggia e dall'essiccamiento troppo rapido.</p> <p>Granulometria disponibile 0.7/1.00 mm, tinte chiare o pastello secondo mazzetta colori SILIKAOLIN, aspetto opaco, Coefficiente di diffusione del vapore acqueo <math>\mu = 5-10</math>. Conservabilità 12 mesi (teme il gelo).</p> <p><b>Consumo: 2,0/2,5 kg/mq</b></p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				