

Intonaco rasante in terra cruda

21

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Intonaco in argilla per l'intonacatura di pareti o rasatura di pannello in terra cruda

- Applicabile come un normale intonaco di rasatura
- Prodotto riciclabile e riutilizzabile all'infinito
- Igro-regolatore dell'umidità e antistatico, per la salubrità degli ambienti interni
- Utilizzabile come una normale malta per finitura pareti, cappotti interni in fibra di legno o rasatura pannelli in argilla



Composizione:

- ① Miscela composta da argille e fibre vegetali naturali non trattate

Articolo e dimensioni

| Articolo | Colore | Confezione (kg) | Bancale (pz) |
|----------|--------|-----------------|--------------|
| 80510001 | terra | 25 | 42 |
| 80510002 | terra | 1000 | 1 |

Caratteristiche:



Scheda tecnica

| | | |
|---|----------------|---|
| Spessore applicabile | | 5 - 10 mm |
| Granulometria | | <4 mm |
| Ritiro in essiccazione | | 1,8 % (≤2 %) |
| Conducibilità termica | | $\lambda = 0,91 \text{ W/mK}$ |
| Coeff. resistenza passaggio di vapore | | $\mu = 5 - 10$ |
| Adesività | | 0,19 N/mm ² (≥0,1) |
| Classe di resistenza | | S II |
| Resistenza a flessione | | 0,8 N/mm ² (≥0,7) |
| Resistenza a compressione | | 2,5 N/mm ² (≥1,5) |
| Classe di reazione al fuoco | DIN EN 13501-1 | A1 - non infiammabile (certificato) |
| Luogo di stoccaggio | | asciutto, al riparo dai raggi UV, tempo indeterminato |
| Consumo indicativo acqua per miscelazione | 25 kg | ~4,25 l di acqua |
| | 1000 kg | ~170 l di acqua |
| Resa (per sp. 5 mm) | 25 kg | ~3,4 m ² |
| | 1000 kg | ~136 m ² |