

WALLSTAR

15

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La star dei collanti/rasanti per sistemi di isolamento a cappotto

- Ottimo per l'incollaggio e la successiva rasatura di tutti i tipi di pannelli isolanti da cappotto
- Fibrato: posa a spessore senza il rischio di micro-cavillature
- Zero difetti estetici grazie alla grana grossa da 1,5 mm
- Bianco, traspirante e idrofugato



Composizione:

- 1 Miscela composta da cemento Portland di elevata qualità, sabbie selezionate, fibre, resine e additivi

Caratteristiche:



Certificazioni:



Scheda tecnica

Resistenza a compressione dopo 28 gg		7,0 N/mm ²
Massa volumica apparente (polvere)		1400 kg/m ³
Massa volumica della malta indurita ed essiccati dopo 28 gg		1450 kg/m ³
Modulo elasticità dinamico a 28 gg		7000 N/mm ²
Adesione al supporto in calcestruzzo		0,5 N/mm ² - frattura tipo B
Adesione al supporto in EPS		>0,1 N/mm ² - frattura tipo C
Coeff. resistenza passaggio di vapore		$\mu < 26$
Conducibilità termica		$\lambda_{10,DRY} = 0,45 \text{ W/mK (P=50\%)}$
Assorbimento d'acqua		<0,20 kg/m ² min ^{0,5} (Classe W2)
Tempo di vita utile dell'impasto (a 20°C)		>3 h
Classe di reazione al fuoco		Euroclasse A1
Compensi organici volatili (VOC)		<0,01 %
Acqua di impasto		~25 % (6,3 l per sacco)
Resa		81 l per 100 kg di malta secca
Consumo		4 - 6 kg/m ² (collante) 5 - 7 kg/m ² (rasante)

Articolo e dimensioni

Articolo	Colore	Granulometria (mm)	Contenuto (kg)
80350825	bianco fibrato	1,5	25